

Madecoll 37

Descripción

Emulsión a base de polivinil acetato (PVA).

Uso

Pegamento desarrollado especialmente para todo tipo de trabajos con maderas blandas y múltiples aplicaciones en carpintería y manualidades.

Especificaciones técnicas

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (brookfield RVT S5/20rpm a 25°C)	15000-18000	cP
% de solidos (2 horas a 120°C)	27-31	%
Color	Blanco	**
pH (a 25°C)	4,00-6,00	adimensional
Densidad (picnómetro a 25°C)	1,03-1,05	gr/cc
Película seca	Rígida, transparente, no autoadhesiva	**

Instrucciones de uso

- Aplique el pegamento en una de las superficies, una las piezas y presione firmemente.
- Aplique sin diluir. En caso de ser necesario, use agua.
- Tape bien el envase luego de su uso.
- Limpie los utensilios con agua.

Preparación del producto y aplicación

Herramientas de aplicación



Recomendaciones:

- Las piezas a pegar deben estar libres de polvo, sucio y/o grasa.

- El tiempo de secado dependerá de la humedad y temperatura del ambiente, considere estos factores al momento de hacer uso del producto.

Presentación

Octavo de galón (470 cc)
Cuarto de galón (946 cc)
Galón (4 litros)
Cuñete de 15,14 litros (4 galones)
Tambor metálico de 200 kg

Seguridad, manipulación y almacenamiento

Almacenamiento:

- Mantenga en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 2 años.

Indicaciones de seguridad: Ver ficha de seguridad del producto



- **0: No se inflama**
- **0: Estable**
- **1: Poco peligroso**

Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingiera, en caso de ingestión no induzca el vómito y acuda al médico.

Limitaciones de responsabilidades

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pegamentos C&C no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pegamentos C&C está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.